

Объект исследования: БРАСЛЕТ - 1

Цель исследования:

- Определение вида металла
- Определение пробирных клейм и их подлинности
- Идентификация камней
- Определение оценочных характеристик

Описание объекта:

Общая масса - 41.05 (Сорок одна целая пять сотых) грамма
Ленинградский ювелирно часовая мастерская 1954-1958 гг
Пробирное клеймо Госинспекции
Изделие высокой сложности, качество изготовления - превосходное, степень износа - 5%

Металл	Проба не ниже	Комментарий					
ЗОЛОТО	583						
Вставки:							
Название	Кол. (шт.)	Форма	Вид огранки	Цвет	Чистота	Обработка	Расч. масса (кар.)
<<Природные вставки>>							
БРИЛЛИАНТ СТАРОЙ ОГРАНКИ	15	ПРЯМОУГОЛЬНА СО СКРУТЛЕНИЕМ	БРИЛЛИАНТОВАЯ ПРОСТАЯ	2	2-4		2.81
САФИР	19	КРУГЛАЯ	ПОЛУБРИЛЛИАНТ	уг-Ф.5/3	3	Группа <<Б>>	2.28
Всего по группе		<<Природные вставки>>: количество (шт.) - 34 расч. масса (кар.) - 5,09					
Итого:		количество (шт.) - 34 расч. масса (кар.) - 5,09					
Описание цвета бриллиантов							
Группа по ТУ	Базовая Форма	Масса 1 шт, кар	Описание				
2	КР-17		С незначительным оттенком				

Описание цвета
по ТУ 117-3-0761-7-00 "Вставки обработанные из природных ограночных материалов для ювелирных изделий"

Условное обозначение	Полное название	
уг-Ф.5/3	умеренно голубовато-фиолетовый, средний тон, умеренно насыщенный	
Описание чистоты обработанных цветных вставок		
Условное обозначение	Вставка	Описание
3	САФИР	Многочисленные дефекты, легко различимые невооруженным глазом, ухудшающие внешний вид

Примечание:

- Под характеристиками камней подразумеваются: масса, цвет, чистота, качество обработки, скидка (надбавка)
- При назначении характеристик камня мнения экспертов могут приемлемо отличаться из-за различных подходов и субъективности оценки, из чего следует, что эксперт не несет ответственность за такие расхождения.
- При неоднозначном определении характеристики камня - назначается нижняя.
- Однотипные камни с сопредельными характеристиками допускается группировать, а их характеристики

Продолжение на следующем листе

усреднять.

- Характеристики закрепленных камней могут быть уточнены только после раскрепки.
- Закрепленным бриллиантам не могут быть назначены высшие характеристики (международная практика оценки)
- Отличие расчетной массы закрепленных вставок от фактической может достигать 15 %.

Перечень нормативно-справочной документации, использованной при экспертизе и оценке:

- ГОСТ 117-3-002-95 "Изделия ювелирные из драгоценных металлов"
- ТУ 117-4.2099-2002 "Бриллианты"
- Прейскурант цен на бриллианты № 54-01-01-2001, утвержден Минфином РФ 06.02.2001г.
- ТУ 117-3-0761-7-00 "Вставки обработанные из природных ограночных материалов для ювелирных изделий"
- Обобщенный прейскурант фирмы "ЮвЭксО", 2-е издание 2018 г.
- Обобщенный прейскурант фирмы "ЮвЭксО", 2-е издание 2018г.



М.П. Эксперт - геммолог

Аттестат УГГА ТПГ №004Г от 27.04.2001 г.

Стаж работы по специальности с 1995 года

Лаурентьев В. В.

